



# CC-Reinigungs- und Pflegeanweisung



für

## Geölte und gewachste Holz- und Korkfußböden

### 1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzschleusen und Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

### 2. Regelmässige Reinigung und Pflege

Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege *CC-Wachspflege* oder *CC-Holz-Seife* gemäss Dosierungsempfehlung ins Wischwasser geben. In dieser Lösung den Wischmop auswaschen, gut auswringen und den Boden anschließend nebelfeucht wischen. Fettflecken, Absatzstriche und festsitzende Verschmutzungen mit dem unverdünnten Reinigungsmittel und einem kratzfreien weissen Pad beseitigen. Regelmässiges Polieren mit einer *CC-Einscheibenmaschine SRP* und Polierbürste oder weissem Pad führt zu einer Erhöhung der Pflegefilmstrapazierfähigkeit und empfiehlt sich insbesondere in stärker strapazierten Bereichen. *CC-Holz-Seife* zeichnet sich durch eine hohe Reinigungskraft bei schonendem pH-Wert und eine seidenmatte Einstellung aus. *CC-Wachspflege* pflegt den Boden bei der Reinigung mit natürlichen Wachsen und verleiht eine seidig glänzende Oberfläche. Auf neuen, werkseitig UV-geölten Oberflächen ausschliesslich *CC-Holz-Seife* verwenden.

### 3. Auffrischung kleinerer Teilflächen und Ausbesserung von Kratzern

Schadhafte Stellen und besonders beanspruchte kleinere Teilflächen (z.B. Laufstrassen) können mit dem *CC-Ölpflege-Tuch* wieder aufgefrischt werden. Hierzu das Öl hauchdünn auf den gründlich gereinigten und vollkommen trockenen Boden auftragen, es muss vollständig in das Holz einziehen. Eventuell vorhandenes überschüssiges Öl mit saugfähigen Tüchern abnehmen. Leichte Kratzer und Flecken, die nicht durch eine Reinigung zu entfernen sind, vorab vorsichtig mit dem im Ölpflegeset enthaltenen feinen Schleifvlies in Holzfaserrichtung ausschleifen. Behandelte Stellen erst nach Aushärtung des Öles (ca. 15 Std.) wieder betreten. Größere Teilflächen unter Verwendung von *CC-Comfort-Öl* bzw. *CC-Biolan-Holzbodenöl* auffrischen.

Hinweis: Vorstehend beschriebenes Vorgehen empfiehlt sich nicht für werkseitig UV-geölte Oberflächen.

### 5. Intensivreinigung und Nachölen der Gesamtfläche

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen entfernen. *CC-Parkett-Grundreiniger* im Verhältnis 1:1-1:3 mit Wasser verdünnen. Die Reinigungslösung unter Verwendung des *CC-Padmeister* mit weissem Pad auf dem Boden verteilen und Schmutz und Rückstände von Pflegemitteln unmittelbar im Anschluss durch Schrubben lösen. Dabei „Pfützenbildung“ vermeiden. Bei größeren Flächen statt des *Padmeister* eine *CC-Einscheibenmaschine SRP* verwenden. Schmutzflotte sofort vollständig mit einem Wassersauger (z.B. einem *CC-Sprühsauger* mit Hartbodenadapter) aufnehmen, im

Ausnahmefall können saugfähige trockene Wischmops verwendet werden. Abschließend mit klarem Wasser zur Entfernung etwaiger Rückstände nebelfeucht nachwischen. Nach vollständiger Trocknung eine vollflächige Behandlung mit *CC-Comfort-Öl* bzw. *CC-Biolan-Holzbodenöl* vornehmen (nicht bei werkseitig UV-geölte Oberflächen).

*Wichtige Hinweise:* Boden immer abschnittsweise bearbeiten. Reinigung nach Möglichkeit zu zweit durchführen, wobei die erste Person die Verunreinigungen löst und die zweite sofort die entstehende Schmutzflotte absaugt. Empfindliche Oberflächen (z.B. Möbel und Türen) nicht mit der Reinigungsflotte benetzen. Metallflächen, Bewegungsfugen-/Übergangprofile etc. innerhalb des Belags vor Durchführung der Intensivreinigung abkleben. Belagsoberfläche vorab auf offene Fugen überprüfen. Die Einwirkzeit unbedingt auf das Mindestmaß beschränken und den Boden nie über längere Zeit naß belassen.

## 6. Allgemeine Hinweise

Die Naturprodukte Holz und Kork sollten nie über längere Zeit feucht oder gar naß sein, da sie Wasser aufnehmen und dabei ihre Form verändern oder vergrauen können. Dies gilt insbesondere für Holzsorten, die aussergewöhnlich schnell auf Feuchteänderungen reagieren (z.B. Buche, Esche). Bei der Reinigung ist deshalb stets darauf zu achten, daß trocken (mit Wischmop, Staubsauger) oder lediglich nebelfeucht (d.h. mit ausgewrungenen Tüchern) gewischt wird und keine "Pfützen" auf dem Boden verbleiben. Neuverlegte Böden in der ersten Woche nur trocken reinigen, d.h. fegen oder moppen. Möbelfüße nach Möglichkeit mit Filzgleitern versehen und schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen.

Holz- und Korkfußböden reagiert auf die Umgebungsbedingungen (insbesondere die relative Luftfeuchte) mit entsprechenden Feuchteänderungen. Diese ziehen entweder Schwindungen oder aber Quellungen mit den entsprechenden Folgewirkungen nach sich. Achten Sie deshalb darauf, daß sich die relative Luftfeuchte in den mit Parkett oder Kork belegten Räumlichkeiten ganzjährig im Bereich zwischen 55 und 65 % bei ca. 20°C bewegt. Im erforderlichen Fall sind Lüftungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber Befeuchtungsmaßnahmen auszuführen. Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf Ihren Fußboden, sondern auch auf alle Einrichtungsgegenstände aus Holz, Musikinstrumente, Gemälde und letztendlich auch auf Ihr persönliches Wohlbefinden positiv aus.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Holz- oder Korkfußboden und hoffen, Ihnen mit dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung eine nützliche Hilfe an die Hand gegeben zu haben. Dieses Merkblatt kann und soll aber nur unverbindlich beraten. Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis können an ihm keinerlei Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche gestellt werden. **Durch Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN 18 356 bzw. 18 365.**

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von Holz- oder Korkfußböden oder interessieren Sie sich für eine Reinigungsanweisung für elastische oder textile Bodenbeläge, wenden Sie sich bitte an unseren CC-Beratungsdienst. Hier hilft man Ihnen gern weiter.

## CC-Dr. Schutz GmbH



Holbeinstr. 17  
53175 Bonn  
Tel. (0228) 95352-0  
[www.cc-dr-schutz.de](http://www.cc-dr-schutz.de)